Raport z badań

Europa: +1-317-808-0948

0	1	2	3	4
NORMALNY		NIEPRAWIDŁOWY		KRYTYCZNY

Ogólny poziom krytyczności, na podstawie komentarzy

Informacje o Koncie	Informacja o urządzeniu	Informacje o próbce
Nr Konta: CLUBEE-0351-0000	ID urządzenia: ENEOS X PRIME 5W30 NL	Kod kreskowy: 00009739880
Nazwa firmy: ENEOS EUROPE	ID2 urządzenia:	Nr laboratoryjny Z-309484
Kontakt: SEBASTIAN WIERUCKI	Typ urządzenia: BASELINE -DIESEL ENGINE OIL	Lokalizacja laboratorium: Poznan
Adres: PL	Producent: NOT APPLICABLE	Analityk danych JAS
Numer telefonu:	Model: NOT APPLICABLE	Pobranie próbki: 2023
	Aplikacja: QUALITY CONTROL	Otrzymano: 09-mar-2023
	Pojemność zbiornika:	Ukończono: 03-kwi-2023

Informacje o filtrze	Różne	Informacje o produkcie / Informacje o oleju
Typ filtra: Prośba o informację		Producent: ENEOS
Wielkość porów: 0		Nazwa produktu: X PRIME
		Klasa lepkości: SAE 5W30

Komentarze	Dane wykorzystane tylko jako próbka odniesienia. Dane nie wskazują na nieprawidłowości. Pobrać próbę w normalnym terminie.

komentarze zatwierdzające go próbkę	04-kwi-2023	AM

	Informacje o próbce							Zanieczyszczenia			Właściwości oleju						
				Czas pracy od zmiany oleju	Czas pracy urządzenia	Wymieniono olej	Dodano olej	Wymiana filtra	Rozcieńczenie niepaliwem	Sadza	Woda	Lepkość w40°C	Lepkość w100°C	Liczba Kwasowa	Base Num.D2896	Utlenianie	Nitrowanie
				godzolej u	godz urządzenia												
							l		%	%	%	cSt	cSt	mg KOH / g	mg KOH / g	abs / cm	abs / 0.1mm
						Nzn	0	Nzn									
1	N/A	09-mar-2023		0	0							40.7	9.6	2.56			

	Metale ze zużycia (ppm)										Pierwiastki z zanieczyszczeń (ppm)			Pierwiastki z różnych źródeł (ppm)						Pierwiastki pochodzące z dodatków (ppm)					
# próbki	Żelazo	Chrom	Nikiel	Glin	Miedź	Ołów	Cyna	Kadm	Srebro	Wanad	Krzem	Sód	Potas	Tytan	Molibden	Antymon	Mangan	Lit	Bor	Magnez	Wapń	Bar	Fosfor	Cynk
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	309	3	0	0	222	794	1396	1	733	878

	Liczba cząstek (w 1 mL)									Dodatkowe testy			
próbki#	Klasa czystościISO	> 4	> 6	> 10	> 14	> 21	> 38	> 70	> 100	Metodabadawcza	L. zasad.ASTM4739	Lepkość przyrozruchuwazimo	Minimalnatemperatura rozruchu	Popiółsiarczanowy
	Na podstawie 4/6/14	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL	cząstki / mL		mg KOH / g	mPa*s	°C	%
1	/ /										7.57	5992	-30	0.980

Komentarze mają charakter zaleceń i są oparte na założeniu, że próbka oraz dołączone do niej dane są prawidłowe. W przypadku braku informacji o czasie pracy oleju oraz urządzenia, ocena wyników testów może być ograniczona. Na nasze usługi nie oferujemy gwarancji. Niepewność pomiarowa dostępna na życzenie.