Ravenol RCS	oil-club.de

Lepkość, normy etc.

Parametr	Jednostka	Norma	Wartości graniczne	Próba z 13.09.2017
Lepkość przy 40 st. C	mm^2/s	GOST 33	-	92,82
Lepkość przy 100 st. C	mm^2/s	GOST 33	-	14,89
Indeks lepkości	-	GOST 25371	-	168
TBN	mgKOH/g	GOST 30050	-	-
TAN	mgKOH/g	GOST 11362	-	-
Popioły siarczanowe	%	ASTM D6481	-	0,305
Temperatura płynięcia	st. C	ASTM D7346	-	minus 54
Temperatura zapłonu	st. C	ASTM D93	-	222
CCS (lepkość) przy -30 st. C	mPa.s	-	-	-
NOACK	%	-	-	-
Siarka	%	-	-	-
Molibden (Mo)	mg/kg	ASTM D5185	-	74
Fosfor (P)			-	796
Cynk (Zn)			-	939
Bar (Ba)			-	0
Magnez (Mg)			-	14
Bor (B)				85
Wolfram (W)				136
Wapń (Ca)			-	2752
Cyna (Sn)	mg/kg	ASTM D5185	-	0
Ołów (Pb)			-	0
Aluminium (Al)			-	0
Żelazo (Fe)			-	0
Chrom (Cr)			-	0
Miedź (Cu)			-	0
Nikl (Ni)			-	0
Tytan (Ti)			-	0
Krzem (Si)	mg/kg	ASTM D5185	-	8
Sód (Na)			-	3
Potas (K)			-	1
Woda	Jednostki IR	ASTM E2412	-	<0,10
Glikol			-	-
Utlenienie			-	-
Nitrowanie			-	-